

PUREFLOC CAVITY



Minerale inblaaswol

- ✓ Samengesteld uit +99% natuurlijke of gerecyclede materialen, inclusief +60% gerecycled glas
- ✓ Zonder bindmiddelen
- ✓ Onbrandbaar
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Europese technische goedkeuring ETA 18/0889

Toepassingsgebieden

- Spouwmuren

TECHNISCHE KENMERKEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	EN 12667	0,034 W/ (m·K)
Waterabsorptie op korte termijn	EN 1609	< 1 Kg/m ²
Brandreactie (Euroklasse)	EN 13501-1	A1
Inzakking	EN 14064-1	S1 (<1%)
Waterdampdiffusie	EN 12086	MU1
Nominale dichtheid		35 Kg/m ³
Dichtheidsbereik		30-40 Kg/m ³
Identificatiecode	MW EN 14064-1-S1-WS-MU1	

Prestatietabel

DIKTE (mm)	THERMISCHE WEERSTAND R_D (m·K)/W	MINIMAAL AANTAL ZAKKEN (per 100 m ²)
40	1.2	7.2
50	1.5	9.0
60	1.8	10.8
70	2.1	12.7
80	2.4	14.5
90	2.6	16.3
100	2.9	18.1

DIKTE (mm)	THERMISCHE WEERSTAND R_D (m·K)/W	MINIMAAL AANTAL ZAKKEN (per 100 m ²)
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1

Logistieke informatie

PRODUCTNAAM	CODE	KG/ZAK	ZAKKEN/PALLET	KG/PALLET	AFMETINGEN PALLET
URSA PUREFLOC CAVITY	2142844	16.6	39	647.4	165 x 100 x 285



www.blauer-engel.de/uz195

