

PUREFLOC LOFT 47 PULS'R 47



Minerale inblaaswol

- ✓ Samengesteld uit +99% natuurlijke of gerecyclede materialen, inclusief +60% gerecycled glas
- ✓ Zonder bindmiddelen
- ✓ Onbrandbaar
- ✓ Beste dekkingsgraad, minder gewicht nodig voor dezelfde R-waarde
- ✓ Snel en eenvoudig te installeren

Toepassingsgebieden

- Verloren zolderruimtes
- Plafonds

TECHNISCHE KENMERKEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p)	EN 12667	0.047 W/(m·K)
Brandreactie (Euroklasse)	EN 13501-1	A1
Inzakking	EN 14064-1	S1 (<1%)
Waterdampdiffusie	EN 12086	MU1
Nominale dichtheid		11 kg/m ³
Identificatiecode	MW EN 14064-1-A1-S1-MU1	

Prestatietabel

THERMISCHE WEERSTAND R_0 (m·K)/W	NOMINALE DIKTE NA INZAKKEN (mm)	MINIMALE INSTALLATIEDIKTE (mm)	MINIMAAL OPPERVLAKTEGEWICHT (kg/m ²)	MINIMAAL AANTAL ZAKKEN (per 100 m ²)
2.00	94	95	1.00	6.0
2.50	118	120	1.30	7.5
3.00	141	145	1.60	9.1
3.50	165	170	1.80	10.7
4.00	188	190	2.00	11.9
4.50	212	214	2.30	13.5
5.00	235	240	2.50	15.0
5.50	259	265	2.80	16.6
6.00	282	285	3.00	17.9

THERMISCHE WEERSTAND R_D (m·K)/W	NOMINALE DIKTE NA INZAKKEN (mm)	MINIMALE INSTALLATIEDIKTE (mm)	MINIMAAL OPPERVLAKTEGEWICHT (kg/m²)	MINIMAAL AANTAL ZAKKEN (per 100 m²)
6.50	306	310	3.30	19.4
7.00	329	335	3.50	21.0
7.50	353	360	3.80	22.6
8.00	376	380	4.00	23.8
8.50	400	405	4.30	25.4
9.00	423	430	4.50	26.9
9.50	447	455	4.80	28.5
10.00	470	475	5.00	29.8
10.50	494	500	5.20	31.3
11.00	517	525	5.50	32.9
11.50	541	550	5.80	34.5
12.00	564	570	6.00	35.7
12.50	588	595	6.20	37.3
13.00	611	620	6.50	38.8
13.50	635	645	6.80	40.4
14.00	658	665	7.00	41.7
14.50	682	690	7.20	43.2
15.00	705	715	7.50	44.8

Logistieke informatie

PRODUCTNAAM	CODE	KG/ZAK	ZAKKEN/PALLET	KG/PALLET	AFMETINGEN PALLET
URSA PUREFLOC LOFT 47 PULS'R 47	2142842	16.6	39	647,4	165 x 110 x 285

