

PUREFLOC UNIVERSAL

Codice di designazione: MW EN 14064-1-S1-WS-MU1



Lana minerale bianca per insufflaggio

- ✓ Composto da più del 99% di materiali naturali o riciclati, incluso più del 60% da vetro riciclato.
- ✓ Senza leganti.
- ✓ Incombustibile.
- ✓ Idrorepellente.
- ✓ Prodotto versatile.

Campi di applicazione

- Sottotetti non praticabili e solai.
- Intercapedini murarie, coperture e pareti con sistema a telaio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		SOTTOTETTI	INTERCAPEDINI
Conducibilità termica λ_D =[W/mK]	EN 12667	0.036	0.034
Densità [kg/m ³]		20-25	30-40
Assorbimento d'acqua a breve termine [kg/m ²]	EN 1609	< 1	< 1
Reazione al fuoco - Euroclasse	EN 13501-1	A1	A1
Classe di assestamento	EN 14064-1	S1 (< 1%)	S1 (< 1%)
Resistenza al vapore acqueo	EN 12086	MU1	MU1
Resistenza al flusso d'aria [kPa · s/m ²]	EN 29053	≥ 10 (AFr10)	≥ 20 (AFr10)
Codice di designazione	MW EN 14064-1-S1-WS-MU1		

Tabella prestazionale per applicazioni orizzontali sottotetti non praticabili e solai. Densità 20-25 kg/m³

RESISTENZA TERMICA R _D (m·K)/W	SPESSORE NOMINALE DOPO L'ASSESTAMENTO (mm)	SPESSORE MINIMO DA APPLICARE (mm)	PESO MINIMO SUL SOLAIO (kg/m ²)	MINIMO NUMERO DI SACCHI (per 100 m ²)
5.50	198	200	4.0	24.1
6.00	216	220	4.4	26.3
6.50	234	240	4.8	28.5
7.00	252	255	5.1	30.7
7.50	270	275	5.5	32.9
8.00	288	295	5.9	35.0
8.50	306	310	6.2	37.2

RESISTENZA TERMICA R_D (m·K)/W	SPESSORE NOMINALE DOPO L'ASSESTAMENTO (mm)	SPESSORE MINIMO DA APPLICARE (mm)	PESO MINIMO SUL SOLAIO (kg/m ²)	MINIMO NUMERO DI SACCHI (per 100 m ²)
9.00	324	330	6.6	39.4
9.50	342	350	7.0	41.6
10.00	360	365	7.3	43.8
10.50	378	385	7.7	46.0
11.00	396	400	8.0	48.2
11.50	414	420	8.4	50.4
12.00	432	440	8.8	52.6
12.50	450	455	9.1	54.8
13.00	468	475	9.5	57.0
13.50	486	495	9.9	59.1
14.00	504	510	10.2	61.3

Tabella prestazionale per applicazioni verticali in intercapedine muraria ed in coperture e pareti con sistemi a telaio. Densità 30-40 kg/m³

SPESSORE (mm)	RESISTENZA TERMICA R_D (m·K)/W	MINIMO NUMERO DI SACCHI (per 100 m ²)
60	1.8	10.8
80	2.4	14.5
100	2.9	18.1
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1
220	6.5	39.8
240	7.1	43.4
260	7.6	47.0
280	8.2	50.6
300	8.8	54.2
320	9.4	57.8
340	10.0	61.4
360	10.6	65.1
380	11.2	68.7
400	11.8	72.3

Informazioni logistiche

NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	KG/SACCO	SACCHI/PALLET	KG/PALLET	DIMENSIONI PALLET
URSA PUREFLOC UNIVERSAL	2142847	16.6	39	647.4	165 x 110 x 245
URSA PUREFLOC UNIVERSAL XS	2144066	16.6	26	431.6	110 x 110 x 245



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentat un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).