

PUREFLOC CAVITY

Kod identyfikacyjny: MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

**Wdmuchiwana biała wełna mineralna**

- ✓ Składa się w ponad 99% z naturalnych lub recyklingowanych materiałów, w tym z ponad 60% z recyklingowanego szkła..
- ✓ Nie zawiera spoiwa (lepiszcza).
- ✓ Niepalna.
- ✓ Hydrofobizowana.

Obszary zastosowania

- Ściany warstwowe.
- Sufity.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI**

Przewodność cieplna (λ_D)	EN 12667	0,034 W/(m·K)
Krótkotrwała absorpcja wody	EN 1609	WS (< 1 kg/m ²)
Klasa reakcji na ogień (euroklasa)	EN 13501-1	A1 (niepalne)
Osiadanie	EN 14064-1	S1 (<1%)
Dyfuzja pary wodnej	EN 12086	MU1
Rzeczywista gęstość		35 kg/m ³
Zakres gęstości		30-40 kg/m ³
Kod identyfikacyjny		MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

Tabela wydajności

GRUBOŚĆ WYPEŁNIANEJ SZCZELINY POWIETRZNEJ (mm)	OPÓR CIEPLNY R_D (m ² ·K)/W	MINIMALNE ZUŻYCIE WORKÓW (na 100 m ²)
40	1.2	7.2
50	1.5	9.0
60	1.8	10.8
70	2.1	12.7
80	2.4	14.5
90	2.6	16.3
100	2.9	18.1

Tabela wydajności

GRUBOŚĆ WYPEŁNIANEJ SZCZELINY POWIETRZNEJ (mm)	OPÓR CIEPLNY R_D (m ² ·K)/W	MINIMALNE ZUŻYCIE WORKÓW (na 100 m ²)
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1

Informacje logistyczne

NAZWA PRODUKTU	NR SKU	KG/WOREK	WORKÓW/PALETA	KG/PALETA	WYMIARY PALETY
URSA PUREFLOC CAVITY XS	2144065	16.6	26	431.6	110 x 110 x 245

