

PUREFLOC FRAME

Kod identyfikacyjny: MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

**Wdmuchiwana biała wełna mineralna**

- ✓ Składa się w ponad 99% z naturalnych lub recyklingowanych materiałów, w tym z ponad 60% z recyklingowanego szkła.
- ✓ Nie zawiera spoiwa (lepiszcza).
- ✓ Niepalna.
- ✓ Hydrofobizowana.

Obszary zastosowania

- Drewniane i metalowe konstrukcje.
- Konstrukcje drewniane szkieletowe.
- Poddasze nieużytkowe (zimne).
- Poddasze użytkowe (ciepłe).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**OTWARTY NADMUCH****WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI**

Przewodność cieplna (λ_D)	EN12667	0.036 W/(m·K)	0.034 W/(m·K)
Zakres gęstości		20–25 kg/m ³	30–40 kg/m ³
Krótkotrwała absorpcja wody	EN 1609	WS (< 1 kg/m ²)	WS (< 1 kg/m ²)
Klasa reakcji na ogień (euroklasa)	EN 13501-1	A1 (niepalne)	A1 (niepalne)
Osiedzenie zgodnie z EN	EN 14064-1	S1 (<1%)	S1 (< 1%)
Osiadanie zgodnie z EAD	EAD 040729-00-1201	10%	SC0
Dyfuzja pary wodnej	EN 12086	MU1	MU1
Opór przepływu powietrza	EN 29053	AFr10 (≥ 10 kPa·s/m ²)	AFr20 (≥ 20 kPa · s/m ²)
Kod identyfikacyjny	MW EN 14064-1-S1-WS-MU1		



Tabela wydajności dla metody otwartego nadmuchu w sufitach lub między belkami, gęstość nasypowa 20 kg/m³, osiadanie pod wpływem wibracji uderzeniowych (EAD 040729-00-1201).

OPÓR CIEPLNY R_D (m ² ·K)/W	RZECZYWISTA GRUBOŚĆ PO OSIADANIU (mm)	MINIMALNA GRUBOŚĆ INSTALACJI (mm)	MINIMALNA WAGA NA POWIERZCHNI (kg/m ²)	MINIMALNE ZUŻYCIE WORKÓW (na 100 m ²)
2.80	100	111	2.0	12.0
3.10	110	122	2.2	13.3
3.30	120	133	2.4	14.5
3.60	130	144	2.6	15.7
3.90	140	156	2.8	16.9

OPÓR CIEPLNY R_D (m ² ·K)/W	RZECZYWISTA GRUBOŚĆ PO OSIADANIU (mm)	MINIMALNA GRUBOŚĆ INSTALACJI (mm)	MINIMALNA WAGA NA POWIERZCHNI (kg/m ²)	MINIMALNE ZUŻYCIE WORKÓW (na 100 m ²)
4.20	150	167	3.0	18.1
4.40	160	178	3.2	19.3
4.70	170	189	3.4	20.5
5.00	180	200	3.6	21.7
5.30	190	211	3.8	22.9
5.60	200	222	4.0	24.1
6.10	220	244	4.4	26.5
6.70	240	267	4.8	28.9
7.20	260	289	5.2	31.3
7.80	280	311	5.6	33.7
8.30	300	333	6.0	36.1
8.90	320	356	6.4	38.6
9.40	340	378	6.8	41.0



Tabela wydajności dla zastosowania w postaci wypełniania przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych drewnianych lub dachach skośnych, gęstość nasypowa: 35 kg/m³.

GRUBOŚĆ (mm)	OPÓR CIEPLNY R_D (m ² ·K)/W	MINIMALNE ZUŻYCIE WORKÓW (na 100 m ²)
60	1.8	10.8
80	2.4	14.5
100	2.9	18.1
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1
220	6.5	39.8
240	7.1	43.4
260	7.6	47.0
280	8.2	50.6
300	8.8	54.2
320	9.4	57.8
340	10.0	61.4
360	10.6	65.1
380	11.2	68.7
400	11.8	72.3

Informacje logistyczne

NAZWA PRODUKTU	NR SKU	KG/WOREK	WORKÓW/PALETA	KG/PALETA	WYMIARY PALETY
URSA PUREFLOC FRAME XS	2145350	16.6	26	431.6	110 x 110 x 245



www.blauer-engel.de/uz195

