

PUREFLOC UNIVERSAL

Kod identyfikacyjny: MW EN 14064-1-S1-WS-MU1



Wdmuchiwana biała wełna mineralna

- ✓ Składa się w ponad 99% z naturalnych lub zrecyklingowanych materiałów, w tym z ponad 60% z recyklingowanego szkła.
- ✓ Nie zawiera spoiwa (lepiszcza).
- ✓ Niepalna.
- ✓ Hydrofobizowana.
- ✓ Uniwersalny produkt.

Obszary zastosowania

- Dachy skośne, poddasza i strychy.
- Wypełnianie przestrzeni w ścianach, ściankach działowych i sufitach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWARTY NADMUCH

WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI

Przewodność cieplna (λ_D)	EN 12667	0.036 W/(m·K)	0.034 W/(m·K)
Zakres gęstości		20–25 kg/m³	30–40 kg/m³
Krótkotrwała absorpcja wody	EN 1609	WS (< 1 kg/m²)	WS (< 1 kg/m²)
Klasa reakcji na ogień (euroklasa)	EN 13501-1	A1 (niepalne)	A1 (niepalne)
Osiadanie	EN 14064-1	S1 (< 1%)	S1 (< 1%)
Dyfuzja pary wodnej	EN 12086	MU1	MU1
Opór przepływu powietrza	EN 29053	AFr10 (≥ 10 kPa·s/m²)	AFr20 (≥ 20 kPa·s/m²)
Kod identyfikacyjny	MW EN 14064-1-S1-WS-MU1		

Tabela wydajności dla metody otwartego nadmuchu na poddaszach. Gęstość nasypowa 20 kg/m³

OPÓR CIEPLNY R_D (m²·K)/W	RZECZYWISTA GRUBOŚĆ PO OSIADANIU (mm)	MINIMALNA GRUBOŚĆ INSTALACJI (mm)	MINIMALNA MASA NA POWIERZCHNI (kg/m²)	MINIMALNA ILOŚĆ WORKÓW DO ZUŻYCIA (na 100 m²)
5.50	198	200	4.0	24.1
6.00	216	220	4.4	26.3
6.50	234	240	4.8	28.5
7.00	252	255	5.1	30.7
7.50	270	275	5.5	32.9
8.00	288	295	5.9	35.0
8.50	306	310	6.2	37.2

OPÓR CIEPLNY R_d (m ² ·K)/W	RZECZYWISTA GRUBOŚĆ PO OSIADANIU (mm)	MINIMALNA GRUBOŚĆ INSTALACJI (mm)	MINIMALNA MASA NA POWIERZCHNI (kg/m ²)	MINIMALNA ILOŚĆ WORKÓW DO ZUŻYCIA (na 100 m ²)
9.00	324	330	6.6	39.4
9.50	342	350	7.0	41.6
10.00	360	365	7.3	43.8
10.50	378	385	7.7	46.0
11.00	396	400	8.0	48.2
11.50	414	420	8.4	50.4
12.00	432	440	8.8	52.6
12.50	450	455	9.1	54.8
13.00	468	475	9.5	57.0
13.50	486	495	9.9	59.1
14.00	504	510	10.2	61.3

Tabela wydajności dla zastosowania w postaci wypełniania przestrzeni. Gęstość nasypowa 35 kg/m³

GRUBOŚĆ (mm)	OPÓR CIEPLNY R_d (m ² ·K)/W	MINIMALNA ILOŚĆ WORKÓW DO ZUŻYCIA (na 100 m ²)
60	1.8	10.8
80	2.4	14.5
100	2.9	18.1
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1
220	6.5	39.8
240	7.1	43.4
260	7.6	47.0
280	8.2	50.6
300	8.8	54.2
320	9.4	57.8
340	10.0	61.4
360	10.6	65.1
380	11.2	68.7
400	11.8	72.3

Informacje logistyczne

NAZWA PRODUKTU	NR SKU	KG/WOREK	WORKÓW/PALETA	KG/PALETA	WYMIARY PALETY
URSA PUREFLOC UNIVERSAL XS	2144066	16.6	26	431.6	110 x 110 x 245

