

PUREFLOC CAVITY

Termékkód: MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

**Fehér befújható ásvány(üveg)gyapot**

- ✓ Több mint 99%-ban természetes vagy újrahasznosított anyagokból készült, melyből több mint 60% újrahasznosított üveg.
- ✓ Köötőanyagok nélkül.
- ✓ Nem éghető.
- ✓ Vízlepergető.
- ✓ Sokoldalú termék.

Alkalmazási területek

- Dísztéglaburkolatos légréses külső falszerkezetek (utólagos) mag-hőszigetelése.
- Válaszfalak és bélésfalak szigetelése.
- Álmennyezetek szigetelése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lambda 90/90	EN 12667	0,034 W/ (m·K)
Rövid távú vízfelvétel	EN 1609	< 1 kg/m ²
Tűzreakció (Euroclass)	EN 13501-1	A1
Ülepedés	EN 14064-1	S1 (<1%)
Vízpára diffúzió	EN 12086	MU1
Névleges testsűrűség		35 kg/m ³
Testsűrűség tartomány		30-40 kg/m ³
Termékkód	MW EN 14064-1-S1-WS-MU1	

Teljesítménytáblázat

LÉGRÉTEG VASTAGSÁG (mm)	HŐVEZETÉSI ELLENÁLLÁS R _D (m ² ·K)/W	MINIMÁLIS ZSÁKFELHASZNÁLÁS (/100 m ²)
40	1.2	7.2
50	1.5	9.0
60	1.8	10.8
70	2.1	12.7
80	2.4	14.5
90	2.6	16.3
100	2.9	18.1

LÉGRÉTEG VASTAGSÁG (mm)	HŐVEZETÉSI ELLENÁLLÁS R_D (m²·K)/W	MINIMÁLIS ZSÁKFELHASZNÁLÁS (/100 m³)
120	3.5	21.7
140	4.1	25.3
160	4.7	28.9
180	5.3	32.5
200	5.9	36.1

Kiszerezési egységek

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD (SKU)	KG/ CSOMAG	CSOMAG/ RAKLAP	KG/ RAKLAP	RAKLAP MÉRETEK
URSA PUREFLOC CAVITY	2142844	16.6	39	647.4	165 x 100 x 285
URSA PUREFLOC CAVITY XS	2144065	16.6	26	431.6	110 x 100 x 285

